



Ficha Técnica: **RAKOTECH MEMBRANA LIQUIDA**

Descripción:

Revestimiento a base de dispersiones acrílicas, de característica impermeable, de rápida y fácil aplicación.

Forma una membrana continua elástica, que se adapta a cualquier forma o detalle que tenga el techo, con baja adherencia de polvo ambiental, resistencia al manchado, decorativo y transitable.

Aplicaciones:

Recubrimiento con extraordinarios resultados sobre cemento, madera, mampostería, fibrocemento, cerámicos, baldosas, etc.

Presentación:

Líquido viscoso, con o sin fibras. Color: blanco y rojo cerámico.

Preparación de la superficie:

La superficie a cubrir deberá hallarse limpia, seca, libre de polvo, grasitud u otros materiales extraños.

Modo de uso:

En superficies muy lisas como cerámicos y baldosas es recomendable tratar con ácido muriático diluido (1 parte de ácido + 9 partes de agua), para dar porosidad, luego enjuagar con abundante agua, dejar secar bien.

A modo de imprimación la primera mano deberá aplicarse con el material diluido, con 30% de agua. Las manos sucesivas aplicar el producto puro en capas delgadas. Mínimo recomendado, 3 manos.

Es importante dejar secar bien entre manos. Aplicar con rodillo o pincel.

La temperatura mínima de aplicación de **RAKOTECH** es de 5°C en días fríos y máxima de 30°C en días cálidos.

Rendimiento:

1 kg/m², según el sustrato.

Base: Copolímeros acrílicos.

Viscosidad: 1500-2500 cps.

Sólidos: 40% P/P.

Peso específico: 1,25 g/cm³.

Tiempo de secado al tacto:

Tiempo de secado duro: 4 horas.

Película seca: Mate.

Resistencia a la tracción:

Deformación permanente por alargamiento:

Dureza shore 'A':

Diluyente: Agua.

Limpieza: Con agua y detergente.

Ensayo de resistencia al frote húmedo:

Temperatura mínima de aplicación: 5°C.