



Descripción:

Revestimiento acrílico, antideslizante para pisos deportivos, pisos industriales y playas de estacionamiento, resistente al envejecimiento y al desgaste.

Aplicaciones:

Recubrimiento con extraordinarios resultados sobre cemento, madera, mampostería, fibrocemento, cerámicos o baldosas.

Presentación:

Líquido viscoso, en los colores: azul, verde, rojo.

Preparación de la superficie:

Antes de aplicar **RAKOSPORT PINTURA PARA PISOS** asegúrese que las superficies estén firmes, limpias, secas y libres de polvo, hongos, grasitud y óxido.

En superficies muy lisas como cerámicos y baldosas es recomendable tratar con ácido muriático 10-15% diluido con agua, para dar porosidad, luego enjuagar con abundante agua, dejar secar bien.

Modo de uso:

PRIMERA MANO: aplicar el producto en la relación 1:1 con agua.

SEGUNDA MANO: aplicar el producto en la siguiente relación: 2 partes de **RAKOSPORT** y 1 parte de agua.

En las sucesivas manos se puede aplicar el producto puro, siempre en capas delgadas. Es importante dejar secar bien entre manos, (no menos de 24 horas). Las manos deben aplicarse cruzadas para evitar eventuales poros logrando de esta manera un film continuo. La temperatura de aplicación debe ser entre 5 y 30°C. Se puede aplicar en forma manual con pincel o en forma mecánica con sistema AIRLESS, WAGNER, GRACO, etc.

Rendimiento:

8-12 m² por litro y por mano.

Base: Copolímeros acrílicos.

Viscosidad: 3000 - 5000 cps.

Sólidos: 65% p/p.

Peso específico: 1,30 g/cm³.

Tiempo de secado al tacto: 30 minutos.

Tiempo de secado duro: 4 horas.

Película seca:

Resistencia a la tracción: 8 Kg/cm².

Deformación permanente por alargamiento: 40%.

Dureza shore 'A': 45.

Diluyente: Agua.

Limpieza: Con agua.

Ensayo de resistencia al frote húmedo: Cumple los 5.000 ciclos a los 8 días.

Temperatura mínima de aplicación: 5°C.