



Ficha Técnica: **RAKOTON LATEX ELASTICO PARA FRENTES**

Descripción:

Revestimiento impermeable y elástico de excelente nivelación, resistencia al envejecimiento y al desgaste. Este producto se aplica sobre frentes, muros, medianeras y paredes exteriores.

Aplicaciones:

Sobre ladrillo, hormigón, revoques a la cal, madera, fibrocemento, poliestireno expandido, paneles acústicos, etc.

Presentación:

Líquido viscoso de color blanco. En colores el mínimo requerido es de 300 litros.

Preparación de la superficie:

Antes de aplicar **RAKOTON LATEX ELASTICO PARA FRENTES** asegúrese que las superficies estén firmes, limpias, secas y libres de polvo, hongos, grasitud y óxido.

Las pinturas flojas existentes deberán eliminarse mediante espátula, viruta de acero, lijas, etc.

Las deficiencias en los revoques deberán repararse con mezcla del mismo tipo que la existente. Las imperfecciones en paredes deben corregirse y en presencia de grietas o fisuras recomendamos repararlas con sellador acrílico multiuso **RAKOSIL**.

Modo de uso:

Al aplicar **RAKOTON LATEX ELASTICO PARA FRENTES** es importante para conseguir adhesión al sustrato, dar la primera mano con pintura diluida al 20%, y luego deberán aplicarse dos manos tal cual se lo provee, dejando secar entre mano y mano.

Se lo puede aplicar con pincel, rodillo o soplete.

Este producto tiene muy buena estabilidad en el envase y puede colorearse con entonadores universales.

Rendimiento:

La impermeabilización con **RAKOTON LATEX ELASTICO PARA FRENTES**, se logra al aplicar 1 litro cada 3 m² de superficie en capas sucesivas, de acuerdo a lo indicado en modo de uso.

Base: Copolímeros acrílicos.

Viscosidad: 4000 - 6000 cps.

Sólidos: 55-60% p/p.

Peso específico: 1,30 g/cm³.

Tiempo de secado al tacto: 30-45 minutos.

Tiempo de secado duro: 5 horas.

Película seca: Flexible, resistente al roce y muy lavable.

Resistencia a la tracción: 6 kg/cm².

Deformación permanente por alargamiento: 30%.

Dureza shore 'A': 55.

Diluyente: Agua.

Limpieza: Con agua.

Ensayo de resistencia al frote húmedo: Supera los 5.000 ciclos a las 8 días de secado.

Temperatura mínima de aplicación: 5°C.