



Ficha Técnica: **RAKOTON LATEX EXTERIOR**

Descripción:

Pintura al látex, antihongo, con siliconas para exteriores, de excelente nivelación y resistencia al frote, con alto poder cubritivo y elevado rendimiento.

Aplicaciones:

Se lo puede aplicar sobre superficies de ladrillo, revoques a la cal, yeso, madera, fibrocemento, aglomerado, poliestireno expandido, paneles acústicos, etc.

Presentación:

Líquido viscoso. Blanco y colores: rojo tanino, rosa histórico, teja, médano, colonial, marrón africano, oro, maíz, junco, beige vicuña, verde cemento, gris cemento, foresta, azul triful, y negro. Otros colores mínimo 300 lt.

Preparación de la superficie:

Antes de aplicar **RAKOTON LATEX EXTERIOR** asegúrese que las superficies estén firmes, limpias, secas y libres de polvo, hongos, grasitud y óxido.

Las deficiencias en los revoques deberán repararse con mezcla del mismo tipo que la existente. Las imperfecciones en paredes lisas (yeso o similares) deben corregirse con enduido plástico al agua **RAKOTON ENDUIDO**. En superficies de yeso, enduido o reparadas se recomienda tratar previamente con **RAKOTON FIJADOR**, en las diluciones indicadas para cada caso.

Modo de uso:

RAKOTON LATEX EXTERIOR puede aplicarse en forma manual con pincel, rodillo o en forma mecánica con sistema airless (sin aire), WAGNER, GRACO, etc.

Rendimiento:

12-14 m² por litro y por mano, según el sustrato.

Base: Copolímeros acrílicos.

Viscosidad: 3000 - 5000 cps.

Sólidos: 50% p/p

Peso específico: 1,30 g/cm³.

Tiempo de secado al tacto: 15-20 minutos.

Tiempo de secado duro: 4 horas.

Película seca: Mate. Tenaz. Resistente al roce. Muy lavable, flexible.

Resistencia a la tracción:

Deformación permanente por alargamiento:

Dureza shore 'A':

Diluyente: Agua.

Limpieza: Con agua.

Ensayo de resistencia al frote húmedo: Cumple los 5.000 ciclos a los 8 días de secado.

Temperatura mínima de aplicación: 5°C.