



Descripción:

Revestimiento plástico texturable para exteriores e interiores, con excelentes propiedades antihongo, anticondensante y buen poder cubritivo.

Aplicaciones:

Se lo puede aplicar sobre mampostería, hormigón, ladrillos, fibrocemento, yeso, poliestireno expandido, metal, etc.

Presentación:

Pasta consistente lista para usar en blanco y colores: médano, sahara, colonial, oro, junco, verde cemento y beige vicuña.
Otros colores mínimo 500 kg.

Preparación de la superficie:

Antes de aplicar **RAKOTON RELIEVE TEXTURABLE** asegúrese que las superficies estén limpias, secas y libres de polvo, hongos, grasitud y óxido.

Las deficiencias en los revoques deberán acondicionarse con mezcla del mismo tipo que la existente.

Las imperfecciones en paredes lisas (yeso o similares) deben corregirse con enduido plástico al agua

RAKOTON ENDUIDO.

En superficies de yeso o enduido se recomienda tratar previamente con **RAKOTON FIJADOR** en las diluciones indicadas para cada caso. Sobre superficies de metal, se aplicará previo tratamiento con antióxido.

Modo de uso:

Este producto es aconsejable aplicarlo a temperaturas mayores a 5°C y a condiciones normales de humedad ambiente.

RAKOTON RELIEVE TEXTURABLE puede aplicarse en forma manual o mecánica.

Manualmente: con rodillo, espátula, escobilla, peine o pincel.

La primera mano debe darse con el material diluido en 10-15% de agua, dejar secar (no menos de 24 horas), para luego aplicar el material tal cual se lo provee.

Mecánicamente: mediante pistolas aplicadoras o sopletes con o sin aire.

En estos casos se recomienda aplicar la primera mano con 80 partes de **RAKOTON RELIEVE TEXTURABLE** y 20 partes de agua, dejar secar.

La segunda mano aplicar material puro.

Rendimiento:

Este dato es relativo ya que depende del sistema de aplicación y del sustrato.

El rendimiento es 700 a 1000 g/m².

Base: Copolímeros acrílicos.

Viscosidad:

Sólidos: 80% p/p.

Peso específico: 1,66 g/cm³.

Tiempo de secado al tacto: 40 minutos.

Tiempo de secado duro: 4 horas.

Película seca: Plástica, anticondensante, antihongo y de muy buena resistencia a la intemperie.

Resistencia a la tracción:

Deformación permanente por alargamiento:

Dureza shore 'A':

Diluyente: Agua.

Limpieza: Con agua.

Ensayo de resistencia al frote húmedo: Supera los 5.000 ciclos a las 8 días de secado.

Temperatura mínima de aplicación: 5°C.